



Charmia®

Kalvopintainen MDF-kalusteovi

VALMISTUSMATERIAALI

MDF-levy (Medium Density Fibre-board) on homogeenisestä puukuidusta ja liimasta paineen ja lämmön avulla valmistettua tiivistä ja kovaa E1-normit täyttävää puukuitulevyä.

PINTAKÄSITTELY

PVC-kalvo. Vahvuus 0,4 – 0,6 mm. Kalvoissa on UV-käsittely ja naarmuuntumisenestolakka. Työstettyyn oviaihioon ruiskutetaan liima, jonka jälkeen kalvo kiinnitetään oveen korkean lämpötilan ja paineen avulla. Vacuum-Membran -puristusmenetelmän ansiosta oven lämmönsietokyky ja kestävyys saadaan maksimoitua.

LÄMMÖNKESTO

Kestää SFS-standardien, EN-standardien ja DIN-normien kalusteoville asettamat vaatimukset. Kalvo-ovien lämmönkesto on -40 °C – +80 °C. Hetkellisesti yli 100 °C. Kalusteovet voi asentaa kylmiin tiloihin, ei kuitenkaan paikkaan missä lämpötila laskee alle -40 °C. Uunin rungon lämpötila on syytä tarkistaa asennuksen yhteydessä. Jos rungon lämpötila nousee yli kalusteovien suositusrajojen, asennuksessa on käytettävä lämpösuoja-eristeitä. (EN-standardi 60335-26: uunin metallipinnan korkein sallittu lämpötila, kun uunissa 200 °C yhden tunnin ajan on 85 °C)

Kalvopinnoitettu kalusteovi on varma valinta kotiin. Kalvo-oven ominaisuudet ovat erittäin kilpailukykyiset. Kalvo-ovi on kestävä, helppohoitoinen ja näyttävä ratkaisu. Markkinoiden parhaat raaka-aineet ja valmistustapa varmistavat muun muassa sen, että ovi kestää hyvin kolhuja ja kalvo pysyy kiinni. Kalvovaihtoehdoissa on UV-suojaa ja naarmuuntumisenestosuojaa. Kiiltävissä kalvo-ovissa on lisäksi suojakalvo, joka poistetaan asennuksen jälkeen. Kalvo-ovi on mainio vaihtoehto kovempaankin käyttöön kulutuskestävyytensä ansiosta. Myös kosteisiin tiloihin suosittelemme käytettäväksi kalvopinnoitettua kalusteovea. Kalvo-oven värimaailma on laaja. Kalvopinnoitteen voit valita yli kolmestakymmenestä eri kuosista. Kalvopinnoissa on sekä matta- että kiiltäviä vaihtoehtoja.

HOITO-OHJEET

Oven tahrinuotessa pyyhi lika pois kostealla liinalla kevyesti pyyhkien. Jos tahra ei lähdä pelkällä vedellä, lisää liinaan puhdistusainetta. Suihkuta puhdistusainetta puhtaaseen siivousliinaan tai kostuta siivousliina muulla tavalla. Pyyhi pinta puhtaaksi, ja kuivaa tarvittaessa lopuksi. Ei vaadi huuhtelua. Kalusteovet voidaan puhdistaa yleisillä kodin puhdistusaineilla, suosituksena esim. Kiilto Kodinpuhdistaja.

Älä käytä kiehuvaa vettä puhdistuksessa. Hankaavien aineiden ja orgaanisten liuotteiden käyttö on kiellettyä.

Ovi voi vahingoittua ollessaan kosketuksissa erittäin kuumiin kappaleisiin, kuten kuumiin kattiloihin tai paistinpannuihin.

Ovea ei saa altistaa juoksevalle vedelle esim. asennettaessa tuotetta kosteisiin tiloihin. (Kosteisiin tiloihin suositellaan asennettavaksi kalvopinnoitteinen ovi.)

KÄSITTELY

MDF-kalusteovien varastoinnille ei ole mitään erityisvaatimuksia. Ovia ei kuitenkaan saa altistaa vedelle. Ovia käsitellessä on oltava aina varovainen ja huolellinen. MDF-kalusteovi on herkkä kolhuille, erityisesti kulmissa ja reunoissa.

Vedin- tai sarananreikiä tehdessä kiinnitä huomiota työalustan puhtauteen. Alustan roskat aiheuttavat helposti naarmuja oveen pintaan. Erityistä tarkkaavaisuutta on noudatettava lakattujen ovien käsittelyssä. Kiiltävissä kalvo-ovissa on poistettava suojakalvo.

Jos kalvopinta rikkoontuu, sitä ei voi enää paikata. Näissä tapauksissa suosittelemme uuden oven hankintaa.



HÄVITTÄMINEN

Voidaan kierrättää, hävitettävä kuitenkin virallisten määräysten mukaisesti. Kalvo- ja maaliovia poltettaessa matalassa lämpötilassa kloorivedyn muodostuminen mahdollista, joten polttamista ei suositella kotiloissa. PVC-kalvo kuuluu muovijätteisiin.

Tutustu malleihin ja sävyvaihtoehtoihin omassa Charmia-myymälässäsi.

www.charmia.fi